Adeply

Système de réparation des géomembranes en PEHD

Siplast

- Membrane auto-adhésive.
- Solution de réparation temporaire rapide et simple qui permet de s'affranchir de matériels lourds (appareils de soudage, etc.).
- Très bonne adhérence sur PEHD.
- Pas de perte de l'adhésivité en immersion.

Identification et conditionnement

- Rouleaux de 1 m x 16 m
- Épaisseur : 2 mm
- Poids rouleau : 30,50 kg
- Masse surfacique : 1,80 kg/m^2

Emplois

- **Adeply** est une membrane auto-adhésive composée d'un liant adhésif en bitume élastomère SBS surfacée d'un film noir en PEHD de haute résistance.
- **Adeply** est employé pour :
  - la réparation temporaire des dégradations localisées (percement, déchirure, etc.) des géomembranes en PEHD ;
  - le traitement des émergences (brides, boulon, etc.).

Adeply

Siplast

Performances

Résistance à la rupture en traction (NF EN 12311-1)	⩾ 250 x 250 N/5 cm
Allongement à la rupture	⩾ 200 x 200 %
Résistance au pelage sur PEHD (NF EN 12316-1) (180°, 100 mm/min, 23 °C)	
Après 48 h	110 N/5 cm
Après 15 jours d'immersion à 50 °C	195 N/5 cm
Après 1 mois d'immersion à 50 °C	175 N/5 cm

Document de référence

Fiche technique disponible sur demande auprès de Siplast.

Sécurité

Adeply n'est pas un produit classé dangereux (dans le cadre des utilisations prescrites par cette notice) conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 sur les produits classés dangereux.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast se réserve le droit de mofifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Mise en œuvre

1. Nettoyer la zone à réparer avec une éponge type Scotch-Brite®.

2. Découper la rustine dans le rouleau d'**Adeply**. Sa taille doit permettre son collage sur une largeur de 15 cm tout autour du défaut.

3. Appliquer l'Adeply sur le défaut en retirant le papier siliconé en sous-face.

4. Maroufler avec soin l'**Adeply** avec une roulette d'étancheur.

N2-45 – 09/06 – Photos : Icopal – R.C.S. Nanterre B 552 100 984

icopal
12, rue de la Renaissance
92184 Antony Cedex
Tél. 01 40 96 35 00
Fax. 01 46 66 24 85
www.siplast.fr

Certifié ISO 9001 : 2000 par
BVQI
n° 132461